



Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www.vanouwendorp.nl
Bank 4241.97.596 KvK 08129351 BTW NL 8132.41.261.B01

Oud Hollands

Algemeen

- Hoewel er alles aan wordt gedaan, om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing. Beschadigingen dienen dan ook tot 4% geaccepteerd te worden. Stelregel is dat 3% randbeschadiging van de randoppervlakte van de tegels geaccepteerd dient te worden.
- De Oud Hollandse Tegel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. De tegel heeft een natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen evenals kleine maatafwijkingen horen bij het karakter van de tegel. De tegels worden met de jaren, zoals alle betonproducten, lichter van kleur. De soms aanwezige witte uitslag (kalkuitbloeiing) is een natuurlijk verschijnsel dat bij normaal gebruik binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Verwerkingsvoorschriften

- Plaats de tegels in een stevige straatlaag van ± 5 cm dikte drainerend granulaat 0/8mm. Onder de straatlaag dient een 10-20cm dikke puinlaag (afhankelijk van toepassing en belasting) te zijn aangebracht voor een goede afwatering.
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint.
- De tegels zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om de tegels uit verschillende pakken zo veel als mogelijk door elkaar te gebruiken.
- Leg uw terras altijd op een afschot. (1 à 2 cm per m²)
- Indien uw terras groter is dan 50m² of langer dan 10m¹, dient het terras voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig.
- De tegels moeten met een voeg van minimaal 5 mm gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat er geen beschadigingen aan de randen en hoeken van de tegels ontstaan door uitzetting en krimp.
- De tegels mogen nooit afgetrild worden, maar licht aangeklopt met een rubberen hamer.
- Indien u de stenen zaagt, voorkom dan dat spoelwater of zaagstof op het straatwerk komt. Dit is achteraf lastig te verwijderen.
- Voor het invoegen van de stenen adviseren wij gewassen en gedroogd voegzand. Veeg nooit in met brekerszand. (tegels niet inwassen)
- Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals slijpen of zagen van tegels. Laat geen potgrond, nat zand, zwart zand of ander vuil op de tegels achter; verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel.

Onderhoud tegels

- Laat vuil of bladeren niet te lang liggen, dit kan inwerken op de tegels waardoor vervuiling van de tegels optreedt.
- Onderhoud de tegels met een borstel en water aangelengd met P24 Edelzeep.
- Vermijd het gebruik van dooizouten.
- Mocht u de tegels schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn.
- Voor het verwijderen van groene aanslag, vlekken en/of vervuiling adviseren wij R55 grondreiniger.
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.



Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www.vanouwendorp.nl
Bank 4241.97.596 KvK 08129351 BTW NL 8132.41.261.B01

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden.
- Vermijd harde voorwerpen (o.a. steentjes onder schoenen, poten van terras stoelen en tafels, parasolvoeten etc.) op de tegels. Deze veroorzaken krassen.
- Zorg altijd voor ventilatieruimte tussen de tegelvloer en daarop geplaatste voorwerpen (bloempotten, beelden ed.). Daarmee voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische schade.
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg) schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.